

КРАСКА ДЕК 490

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	Бело-прозрачный
Блеск	10-20%, полуматовый
Расход*	10 м ² /л
Плотность	1,3±0,1 г/см ³
Стойкость к мокрому истиранию по DIN EN13 300	Класс 2
Колеровка	База 3
Время полного высыхания**	не более 24 ч
Температура нанесения	от +5 до +30 °С
ОАСОВКА	5 л, 10 л, 16 л

ЛАТЕКСНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ КОЛЕР МИКС**СВОЙСТВА**

- ОБРАЗУЕТ РОВНОЕ МАТОВОЕ ШЕЛКОВИСТОЕ ПОКРЫТИЕ
- ЭЛАСТИЧНАЯ, ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ
- УФ-СТОЙКАЯ, ИЗНОСОСТОЙКАЯ, ВЛАГОСТОЙКАЯ
- ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- ХОРОШО КОЛЕРУЕТСЯ В ТЕМНЫЕ И НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА
- НЕ МЕЛИТ, ДОПУСКАЕТСЯ МНОГОКРАТНОЕ ПЕРЕКРАШИВАНИЕ
- НЕ ТЕРЯЕТ СВОИХ СВОЙСТВ ПРИ МНОГОЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ
- ДОПУСКАЕТСЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ НЕ РАССЛАИВАЕТСЯ
- ЭКОЛОГИЧНАЯ, НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для окраски стен и потолков в жилых, общественных зданиях на поверхности с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой. Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные поверхности. Применяется для компьютерной колеровки в темные и насыщенные тона.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности.

Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. В качестве первого слоя рекомендуется нанести краску ДК 480, заколерованную на тон светлее финишного для обеспечения лучшей укрывистости основания и получения 100% совпадения финишного слоя. При нанесении первого слоя допускается разбавление краски водой не более чем на 10% от массы. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. Применять при температуре не ниже +5 °С. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещения 50-75%, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.

Примечание: На темных тонах при механической нагрузке (царапание) могут проявляться светлые полосы («эффект письма») - это специфическое свойство всех матовых красок базы 3. При мытье или вытирании влажной тряпкой эти полосы исчезают.

КРАСКА ДЕК 4100

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	Белый
Блеск	10-20%, полуматовый
Расход*	10 м ² /л
Плотность	1,6±0,1 г/см ³
Стойкость к мокрому истиранию по DIN EN13 300	Класс 1
Колеровка	База 2
Время полного высыхания**	не более 24 ч
Температура нанесения	от +5 до +30 °С
ОАСОВКА	5 л, 10 л, 16 л

ВЛАГОСТОЙКАЯ ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ

ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ, ДОШКОЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СВОЙСТВА

- ОБРАЗУЕТ РОВНОЕ ПОЛУМАТОВОЕ ШЕЛКОВИСТОЕ ПОКРЫТИЕ
- УСТОЙЧИВАЯ К ЩЕЛОЧНЫМ МОЮЩИМ РАСТВОРАМ (НЕ БОЛЕЕ pH 10)
- ЭЛАСТИЧНАЯ, ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ
- УФ-СТОЙКАЯ, ИЗНОСОСТОЙКАЯ, ВЛАГОСТОЙКАЯ
- ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- КОЛЕРУЕТСЯ
- НЕ МЕЛИТ, ДОПУСКАЕТСЯ МНОГОКРАТНОЕ ПЕРЕКРАШИВАНИЕ
- НЕ ТЕРЯЕТ СВОИХ СВОЙСТВ ПРИ МНОГОЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ
- ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ НЕ РАССЛАИВАЕТСЯ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ БАКТЕРИЙ, ГРИБКОВ И ПЛЕСЕНИ
- ЭКОЛОГИЧНАЯ, НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для высококачественной окраски стен и потолков ванных комнат, кухонь, коридоров и др. в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и помещений медицинских учреждений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками. Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности.

Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке допускается разбавление водой не более чем на 10% от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. Применять при температуре основания не ниже +5 °С. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещения 50-75%, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)

** При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%